

·[DT POST®]

Instructions pour la trousse DT POST®

Description DT POST® tenons en fibre de verre

DT POST® est un tenon radiculaire radiopaque, conducteur de lumière, renforcé par des fibres de verre présentant une double conicité rétentrice importante. L'utilisation de la technique adhésive permet la réalisation d'un lien solide et durable entre le tenon, le matériau de reconstitution et la dent.

Composition

DT POST® est un tenon radiculaire radiopaque à base de fibres de verre. La matrice polymère se compose de diméthacrylates aliphatiques et contient des charges minérales.

Indication

DT POST®.

Reconstitutions corono-radiculaires dentaires.

Contre-indications

DT POST®.

Allergie aux méthacrylates.

Effets secondaires

DT POST®.

Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a aucun effet secondaire.

Précautions

DT POST®.

- Avant toute utilisation des alésoirs, assurez-vous de bien suivre les réglementations SANTÉ et SÉCURITÉ applicables dans votre province.
- Les alésoirs doivent être stérilisés
- Le tenon doit être nettoyé à l'alcool exclusivement, avant insertion dans le canal.
- Éviter toute manipulation du tenon avec les doigts.
- La mise à longueur du tenon doit être effectuée à l'extérieur de la bouche.
- Nous recommandons le port de lunettes de protection, masque respiratoire, gants, le meulage sous irrigation et l'utilisation d'une aspiration chirurgicale lors de la mise à longueur ou de l'extraction.
- En cas d'irritation, l'inconfort peut être soulagé à l'eau et au savon doux (action mécanique).

Système de tenons fibrés

Mode d'emploi

Étapes de la technique directe, avec tenon en fibre de verre DT POST®

1. Enlevez la gutta percha selon les règles de l'art. Laisser un bouchon apical de 5 mm.

2. Utilisez d'abord un foret Peeso #2 pour initier la préparation du canal.

À noter: Pour les dents multiradiculées, des tenons additionnels peuvent être insérés.

3. Préparez le canal avec les alésoirs DT POST®. Débutez avec l'alésoir le plus petit et augmentez le diamètre de l'alésoir jusqu'à la préparation complète du canal. (Les alésoirs doivent être stérilisés)

4. Essayez le DT POST® correspondant au dernier alésoir utilisé dans le canal. Ajustez la longueur du DT POST® à l'extérieur de la bouche en le coupant avec un disque diamanté, sous irrigation.

À noter: N'utilisez pas de ciseau ou de fraise au carbure.

5. Mordancez l'émail et/ou la dentine à l'acide phosphorique 37 % pendant 15 à 20 sec. Bien rincer. Enlevez l'excès d'eau avec une pointe de papier. N'asséchez pas la dentine à l'air. Assurez-vous de bien suivre les instructions fournies par le fabricant de votre adhésif.

6. Appliquez l'apprêt/adhésif de votre choix dans le canal et sur la substance dentaire adjacente avec une pointe en papier, enlevant l'excès à l'aide d'une pointe de papier sèche.*

À noter: Nous déconseillons l'utilisation d'apprêts automordancants; l'acide est susceptible d'inhiber la polymérisation de la résine de cimentation.

7. Nettoyez le tenon exclusivement avec de l'alcool.

8. Appliquez l'adhésif pour composite de votre choix sur le tenon DT POST® en suivant les instructions du fabricant de l'adhésif. Assurez-vous que la surface du DT POST® demeure parfaitement propre.*

9. Préparez la résine de cimentation de votre choix.

À noter: Nous conseillons l'utilisation de résine de cimentation ou de ciment verre ionomère modifiés à la résine pour tenon composite. Utilisez des résines autopolymérisables ou «dual» (exclure les résines 100% photopolymérisables).

10. Insérez la résine de cimentation dans le canal en utilisant un lentulo ou une seringue Centrix® avec un embout aiguille AccuDose®. Insérez ensuite le tenon dans le canal. Maintenez une légère pression avec le doigt pendant 1 minute ou photopolymérisez à travers le tenon.

11. Complétez la reconstruction coronaire avec le matériau de reconstruction de votre choix et terminez la préparation de la dent avec des fraises diamantées pour recevoir une couronne.

*Cette étape peut être éliminée si vous utilisez un ciment auto-adhésif tel que Breeze®